



FUKTSPÄRR 2000K

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-10-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

En polymerdispersionsbaserad fuktspärr för grundbehandling i Tätskiktssystem VTv10&VTg10 vid montering av keramiska material i våtrum.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Godkänd för keramiska våtrumskonstruktioner enligt BBV:s branschregler 10:1 i kombination med Bostik Tätskikt Membrane samt Bostik Fix Combi, Fix Golv & Vägg och Fix Snabb. Kan användas på alla underlag som är lämpliga för montering av keramiska material.

ARBETSBESKRIVNING


Se till att underlaget är uppfyller kraven enligt Branschstandard och är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc. Rör om produkten innan den appliceras. Bostik Fuktspärr 2000K appliceras koncentrerad. Rolla det rena och torra underlaget med Bostik Fuktspärr 2000K. Använd en korthårig roller. Åtgång 200g/m². Torktid vid sugande underlag och normal rumstemperatur 15 - 30 minuter. Vid behov gör en andra behandlingen med Fuktspärr 2000K för att applicera totalt 200g/m². Fuktspärr 2000K ska ha torkat innan Bostik Tätskikt appliceras.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Polymerdispersion
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tunnflytande
Färg	Lila
Densitet	1,24 kg/liter
Rengöring	Färsk produkt: Verktyg och händer omedelbart med
Lagringsbeständighet	6 månader i oöppnad förpackning vid ca +20°C.
Torktid	15-30 minuter beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och fuktighet i lokalen
Åtgång	200g/m ² , 1 liter till ca 6 m ²
Förtunning	Används koncentrerad
Brandfarlig	Nej
Appliceringshjälpmedel	Korthårig roller eller pensel
Appliceringsstemperatur	Ej under +15°C

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

