

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI SEMFIX

Cementbaserad vitt fästmassa.
Flexibel - Vattenfast - Frostsäker

Beskrivning

Hey'di Semfix är en vitt, cementbaserad, plastförstärkt fästmassa i pulverform som utblandad med vatten hårdar till ett vattenfast och frostsäkert fix med hög vidhäftning och god flexibilitet.

Användningsområden

Montering av keramiska plattor och natursten på underlag av betong, puts, gipsplattor, gamla plattor och andra stabila underlag. Används både på vägg och golv, i simbas-sänger, kylrum och andra ställen där det ställs höga krav på fixet. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts bör grundas med Hey'di Specialprimer eller Hey'di KZ i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Limmet kan påföras när underlaget är torrt och bärkraftigt. Åtgång primer: 1 liter täcker ca. 8-12 m².

Blandning

Hey'di Semfix blandas med 5,2-5,4 liter vatten till 15 kilo pulver. Använd helst borr med universalmixer. Blanda i 2-3 minuter till en klumpfri massa. Låt fästmassan stå i ca. 5 minuter för den vispas upp igen och eventuellt spädas med lite vatten till önskad konsistens. Hey'di Semfix är nu klar att tas i bruk och bör användas inom 2-3 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna.

Tillämpning

Hey'di Semfix påföres med tandspackel. Applicera inte fästmassa på större ytor än att plattorna kan sättas innan massan skinttorkar. Normalt måste plattorna monteras inom ca. 20 minuter, men det beror på temperatur, luftfuktighet och underlag. Verktygen rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C) - Fogning

Golv ska inte beträddas på 24 timmar. Normalt kan fogning ske efter ett dygn. Vägg kan fogas efter ca. 12 timmar. Detta varierar beroende på underlag och plattornas absorptionsförmåga.

Materialåtgång

2-4 kilo per m² beroende på tandstorlek.

Lagring

Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdato.

Förpackning

5 kg påse och 15 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: 1,7-1,8 l/5 kg
Materialåtgång: 1,6 kg/dm³
Öppen tid: ca. 20 min
Klar för fogning: 12-24 timmar
Vidhäftning till primad betong: >1,1 Mpa
Brukstad: 2-3 timmar
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

PRODUKTKODER

Hey'di varunr:

5 kg..... 612
15 kg..... 613

GTIN kod:

5 kg..... 7054150006354
15 kg..... 7054150006385

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Revisionsdatum: 12.07.13



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.