



POINT HIGH TACK

Originallimmet med extra starkt initialfäste

Produktbeskrivning

POINT HIGH TACK är ett högkvalitativt professionellt lim med extremt bra initialfäste. Limmet, som baseras på hybridteknologi, härdar under påverkan av luftfuktighet och formar ett slitstarkt elastiskt gummi.

Fördelar

- Extremt starkt initialfäste
- Inget mekaniskt stöd krävs under härdningen
- Högt mekaniskt motstånd, slutstyrka och E-modul
- Fritt från isocyanater, ftalater, lösningsmedel och silikon
- Permanent elastiskt
- Krymper eller bubblar inte
- Icke-korrosivt mot metaller
- Neutral härdning, nästan luktlöst
- Resistent mot fukt och väder
- Fäster perfekt utan primer på de flesta, även fuktiga, underlag

Användning

POINT HIGH TACK är ett universallim speciellt utvecklat för att fästa ihop olika byggmaterial som sten, betong, speglar, glas, gipsskivor, PU, PVC, hårdplast, emalj, keramik, koppar, bly, zink, tenn, aluminium, metaller, legeringar, rostfritt stål, HPL (högtryckslaminat), fibercementskivor (1), trä och målningsystem.

Anmärkning (1)

För att limma HPL och fibercementskivor, se den tekniska informationen i kunskapsbasen på vår webbplats www.tegranordics.se

Bruksanvisning

Applicera limmet med det medföljande V-munstycket på ett luftigt sätt i vertikala ränder med 10-20 centimeters mellanrum. För materialet på plats och tryck stadigt ihop, men behåll minst 2-3 mm tjocklek på limmet mellan materialet och underlaget. Lägg inte på limmet i punkter! Eftersom limmet fäster så starkt direkt, behövs vanligtvis inget stöd under härdningen. Har du frågor, vänligen kontakta vår tekniska avdelning.



Ytterligare information

100 % modul	DIN 53504 S2	1,39 MPa
Dosering	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Arbetstemperatur		+5° C till +40° C
Bas		Hybrid
Härdningstid	@ +23° C/50 % RH	2-3 mm/24 timmar
Densitet	ISO 1183-1	1,55 g/cm ³
Brottöjning	DIN 53504 S2	350 %
Flytmotstånd	ISO 7390	< 2 mm
Frostresistents under transport		Ned till -15° C
Shore-hårdhet	DIN 53505 3 sek.	55
Skinnbildning	DBTM 16	10 min@+23° C/50 % RH
Temperaturbeständighet		-40° C to +90° C
Brottgräns	DIN 53504 S2	2,20 MPa

Värdena är typiska.

Begränsningar

- Inte lämpligt för PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjukplast, neopren och bituminösa material.
- Produkten är inte lämplig att kontinuerligt utsättas för vatten.
- Inte lämpligt för rörliga skarvar.
- Inte lämpligt i kombination med klorider (i pooler).

Yt- och efterbehandling

Arbetstemperatur +5° C till +40° C gäller både miljön och materialet. Med tanke på POINT High Tack struktur rekommenderar vi att du använder en limpistol med rätt drivmekanism i kombination med V-munstycket. Alla material måste vara solida samt rena och fria från fett och damm. Rengör materialen med Cleaner. POINT High Tack fäster perfekt utan användning av primer på de flesta icke-porösa underlag. Porösa material ska förbehandlas med Primer B1. Testa alltid hur produkten fäster på materialet innan du påbörjar arbetet.

Rengöring

Ohärdat material och verktyg kan rengöras med Cleaner. Härdat material kan endast rengöras mekaniskt. Händerna kan du tvätta med Wipes våtservetter.

Färg(er)

- Svart
- Vitt

Förpackning

- Patron
För produktspecifikationer, se produktens informationssida.



Hållbarhetstid

Förvaras mellan +5° C och +25° C på plats skyddad från solen. Hållbarhetstiden är 18 månader när produkten förvaras enligt rekommendation och i oöppnad originalförpackning.

Certifikat

	Emicode EC1 Plus M1 A+ franska VOC-förordningen
---	--

Hälsa och säkerhet

Före användandet måste produktsäkerhetsbladet läsas och förstås. Detta kan erhållas på förfrågan eller hämtas via Tegra Nordics webbplats.

Garanti

Tegra Nordics garanterar att produkten uppfyller kraven i specifikationen inom hållbarhetstiden.