



Fome Flex Fibre Aquastop latexfogmassa tekniskt datablad

Latex med fibrer är en 1-komponents, plasto-elastisk fogmassa med ett brett användningsområde och som härdas genom indunstning av lösningsmedel.

Användningsområden

snabba lagningar av läckor i tak och takrännor, även under pågående regn
täta flänsar på takfönster och skorstenar samt för andra takbehandlingar
kall limning av takfolie, -membran och -papper
täta fogar med maximal rörelse 10 %
skapa fogar och tätningar i båtar samt all slags applicering som kräver resistens mot permanent påverkan av vatten
täta skarvar av korrugerad eller trapetskorrugerad plåt

Fördelar

kan appliceras under regn
kompatibel med bituminösa ytor
utmärkt resistens mot mögel och svamp
god vidhäftning på fuktiga ytor
går att måla på den
utmärkt vidhäftning på ett brett spektrum av byggnadsmaterial
möjlighet att applicera på ytor som står helt under vatten

Villkor för användning

Arbetstemperatur [°C]	-10 till +40
Yttemperatur [°C]	-10 till +40
Förvaringstemperatur [°C]	+0 till +25

Bruksanvisning

Före applicering, läs säkerhetsinstruktionerna i Säkerhetsdatabladet.

1. Förbehandling av ytor

- Ytorna som ska fogas samman måste vara rena (inte frostade) och fria från damm, rost, löst gammalt material, olja, fett, färg och annan smuts som minskar vidhäftningsförmågan vid fogningen.
- Använd maskeringstejp för att undvika att få in smuts kring skarven och för att lättare kunna lägga på i en jämn linje. Ta bort tejp omedelbart efter att du tätat klart.

2. Före användandet av produkten

- Se till att produkten håller rumstemperatur innan du börjar använda produkten.

TEKNISKT DATABLAD

3. Applicering

- Klipp av toppen på den gängade adaptern. Skruva på munstycket och gör ett klipp i 45 graders vinkel, med lika stor diameter som glipans bredd.
- Klipp av toppen på folien. Skruva på munstycket och gör ett klipp i 45 graders vinkel, med lika stor diameter som glipans bredd.
- Kläm ut fogmassan med mekanisk eller tryckluftsdriven pistol.
- Bearbetning enligt tider som anges i tabellen med tekniska data.
- Applicerad fogmassa ska jämnas ut omedelbart med en spackel fuktad i vatten för bästa resultat.
- Ta bort maskeringstejpen före skinnbildning.
- Låt fogen härda helt.

4. Efter appliceringen

- Rengör före härdning med vatten, eller tvål och vatten.
- Tvätta händerna med tvål och vatten efter härdning. Verktyg rengörs mekaniskt.
- TVÄTTA INTE HÄNDERNA MED LÖSNINGSMEDEL.

5. Anmärkningar/restriktioner

- Fogmassan är inte till för att täta sprickor på natursten som granit, sandsten, marmor etc.
- Ej lämplig för att limma akvarium eller terrarium.
- Fogmassan ska inte användas för appliceringar tillsammans med konstruktionsglas.
- Ej lämplig för direktkontakt med mat eller medicinska produkter. Fogmassan är inte testad för detta och lämpar sig inte för medicinsk eller farmaceutisk användning.
- Innan du målar rekommenderas att du gör ett test och provmålar, speciellt om du använder lösningsmedelsbaserad färg.
- Applicera inte på PE eller PP – vidhäftar inte.
- Applicera inte på känsliga metallytor, till exempel koppar och kopparlegeringar, eller på speglar av silverstål.
- Ska inte användas på polystyren eller polystyrenskum – ytan kan skadas.
- Om ytan är känslig mot lösningsmedel rekommenderas att du testar på en osynlig del av ytan innan du börjar.

Tekniska data

Färg	
Vit	+
Transparent	+
Svart	+
Brun	+
Grå	+

Ohärdad - testad vid 23° C och 50 % relativ luftfuktighet	Värde
Densitet (ISO 2811-1) [g/cm ³]	0,94± 0,01
Skinnbildningstid [min]	2 - 10
Klibbfri [min]	2 - 10
Härdningstakt [mm/24 tim]	1 - 1,5

TEKNISKT DATABLAD

Härdad - testad efter 4 veckor vid 23° C och 50 % relativ luftfuktighet	Värde
Mått vid 100 % töjning (ISO 37) [MPa]	0,80 ± 0,05
Brottöjning (ISO 37) [%]	110 ± 10
Hårdhet shore A (ISO 868)	20 ± 1
Vattengenomtränglighet (PN-B 24000)	0
Temperaturresistens [°C]	-30 - +90

Yta	Vidhäftning
Aluminium	+
Galvaniserad plåt	+
Rostfritt stål	+
Keramikplatta	+
Glas	+
Obearbetat trä (furu)	+
Hårdplast PVC (polyvinylklorid)	+/-
PC (polykarbonat)	+
Tegel	+
Betong	+
Gips och gipsskivor	+
Klinkerplatta	+
Bituminös platta/panel	+
Bituminöst papper	+

+ God vidhäftning

+/- Delvis vidhäftande

Alla parametrar ovan baseras på laboratorietester i enlighet med tillverkarens interna standarder och beror i högsta grad på produktens härdningsförhållanden (d.v.s. miljö, ytans temperatur, kvalitet på använd utrustning och erfarenheten hos personen som applicerar produkten).

Transport/förvaring

Garanterad hållbarhet är 24 månader från tillverkningsdatum när produkten förvaras oöppnad i originalförpackning, i temperatur från +0° C till +25° C (< +60° C) , på torr plats skyddad från nedfrysning.

Produkten kan transporteras i låga temperaturer ned till -30° C i upp till 4 veckor. Innan produkten ska användas ska den hållas 24 timmar i +23° C.

Var försiktig med att tina upp och frysa produkten på nytt – den klarar 5 cykler av frysning och upptining.

Hälsa och säkerhet

För ytterligare information finns produktsäkerhetsdatablad att erhålla från producenten på förfrågan. All information, skriftlig eller muntlig, rekommendationer och instruktioner ges i enlighet med vår kunskap samt tester och erfarenhet, i god tro och i överensstämmelse med tillverkarens regler. Som användare bör du på alla sätt försäkra dig om att du använder rätt produkt under rätt förhållanden, och att materialet som används passar för ändamålet. Tillverkaren är inte ansvarig för några skador som orsakas av olämplig eller felaktig applicering av tillverkarens produkter.