



KlinkerFog



Sortiment

Beteckning	Förpackning	Färg	Avsett för fogning av klinkerplattor på
KlinkerFog FB 19	5 kg påse	Beige	Golv och vägg
KlinkerFog FB 20	5 kg påse 15 kg säck	Grå	Golv och vägg
KlinkerFog FB 23	5 kg påse 15 kg säck	Mörkgrå	Golv och vägg
KlinkerFog FB 200	5 kg påse 15 kg säck	Mellangrå	Golv och vägg
KlinkerFog FB 225	5 kg påse 15 kg säck	Ljusgrå	Golv och vägg

Produktbeskrivning

Höganäs KlinkerFog är avsedd för fogning av plattor med låg vattenabsorption. Fogbruken är cementbaserade och innehåller speciellt utvalda sandsorter med för ändamålet rätt korngradering och har en noggrant utprovad cementhalt. Fogbruken levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Densitet	2100 kg/m ³
Elasticitetsmodul	ca 20 GPa (ca 2,0x10 ⁵ kp/cm ²)
Böjdraghållfasthet	ca 8 MPa (ca 80 kp/cm ²)
Skjuvhållfasthet (mot keramik)	ca 2 MPa (ca 20 kp/cm ²)
Användningstid	ca 2 timmar

Användning

Höganäs KlinkerFog är avsedda för fogning av keramiska plattor med låg vattenabsorption d.v.s. klinkerplattor eller torrpressade, glaserade och oglasade plattor med fogbredden 4 - 10 mm. KlinkerFog FB 23 innehåller ett starkt färgande ämne som kan vara svårt att tvätta bort från oglasade plattor och plattor med kornig yta. Därför bör FB 23 ej användas för ljusa oglasade plattor och för torrpressade oglasade plattor med fin- eller grovkornig yta.

Tillredning

Höganäs KlinkerFog levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Fogning och rengöring

Fogarna skall vara rena och fria från fästmassa till ett djup av minst 5 mm.

Golvfogning–glaserade klinkerplattor

Glaserade plattor på golv fogas på samma sätt som plattor på vägg.

Golvfogning–oglasade klinkerplattor

Håll ut fogbruket på plattorna. Använd gummisspackel och arbeta ner bruket i fogarna. Håll spackeln lutande och för den diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis åt höger och vänster och se till att fogarna blir väl fyllda. Skrapa upp överflödigt fogbruk genom att hålla spackeln vinkelrätt mot golvet. När fogarna torkat något (ca 30 minuter) rengöres golvet med styv svamp. Dra av en gång mellan varje sköljning av svampen. Arbeta diagonalt och tryck inte så att fogarna gröps ur. Håll fogarna fuktiga i ca tre dygn innan rengöring sker med Höganäs KlinkerRent FB 9200. Behandla gärna golvet med Klinker & FogImpregnering Fb 9700 som ett grundskydd innan det tas i bruk. Plattorna blir ännu mer lättstädade med Stentvål FB 9900.

Väggfogning

Dra ut fogbruket med gummisspackel. Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis åt höger och vänster tills fogarna är väl fyllda. Skrapa sedan bort överflödigt fogbruk med spackeln i rät vinkel mot underlaget. Arbeta även nu diagonalt över fogarna. Låt fogbruket torka ca en halvtimme, innan ytan rengörs. Använd en väl urvriden, styv svamp och skölj ur den ofta. Låt ytan torka ytterligare ett par timmar innan ytan poleras med en torr trasa eller trassel. Håll fogarna fuktiga under några dygn för att få full styrka i fogen.

Lagring och transport

KlinkerFog skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutet förpackning.

Materialåtgång

Plattformat, mm	Fogbredd, mm	Åtgång, kg/m ²
95x195x12	5	ca 1,9
96x96x8	4	ca 1,3
96x196x8	4	ca 1,0
105x215x19	5	ca 2,7
120x120x12	5	ca 2,0
147x147x14	5	ca 1,9
150x150x19	5	ca 2,6
150x150x21	5	ca 2,8
195x195x12	5	ca 1,3
195x195x15	5	ca 1,6
291x291x13	9	ca 1,6
300x300x8,5	4	ca 0,5

Åtgångssiffrorna är riktvärden och angivna exkl spill.

Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromeksem). Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se